



品質検査報告書

品名・品番		反物（シープ加工反物）										納入会社名			
表示事項	組成表示	適・不適 取扱表示 サイズ表示 適・不適 原産国表示 適・不適										納入先	地区・店名 M D		
												分類コード			
												商品コード			
製品検査	外觀	材料縫製	良・不良	耐洗濯性	140・141・131・110・ネット 中性・タンブル・吊・平 アイロン()・ドライ()	外觀縫製	良・不良	染色堅牢度	級	寸法変化率	JIS L 1096 D法 たて % よこ %	JIS L 1096 G法 たて -2.7% よこ -0.9%	納入者	納入者コード	
		会社名													
生地検査	項目	試験方法	生地	No.	1	2	3	4	5	6	担当者				
	耐光(級)	JIS L 0842第3露光法	変	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		(TEL)				
	洗濯(級)	JIS L 0844 (A-2号)	変	5	5	5	5	5	5						
	汗(級)	JIS L 0848 (酸：アルカリ)	汚	4-5:5	5:5	4-5:5	4-5:5	4-5:5	5:5						
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾	5	5	5	5	5	5						
			湿	4-5	5	4	3-4	5							
	吸水性(秒)	JIS L 1907 沈降法	未洗濯 2 3回洗濯後乾燥機使用 1												
	脱毛率(%)	タオル検法	0.049												
	破裂強さ(kPa)	JIS L 1096 A法	532.0												
	引張強さ(N)	JIS L 1096 ラベルドストリップ法	たて 285.1 よこ 443.4												
判定	パイル保持性	タオル検法	3.86cN/パイル												
	メロー巻部分の滑脱抵抗力(N)	タオル検法 JIS L 1096 ピン引掛け法 準用													
	ホルムアルデヒド 乳幼児(A-Ao)・下着用(ppm)	0.009													
生地見本	1 2 3 4 5 6  JTIF JTIF JTIF JTIF 依頼者の希望項目に限る 貼付生地に限る 有効期限：発行日より180日										定	会社名 又は検査 機関 判定者	ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所		
	処理	受付 / 平成29年10月23日	発行	平成29年10月26日	検機 査関	ISO9001認証取得事業所 一般財団法人 日本タオル検査協会 中四国検査所					検査料	円	円		
												(合計)		円	円